

Plastiglas Sensacryl® Ultra

Acrylic

Plastiglas de Mexico S.A de C.V.

Описание материалов:

Sensacryl Ultra is a sanitary grade cell cast acrylic sheet with outstanding thermoforming properties, chemical and stain resistance and it is the best alternative for the design and fabrication of Bathtubs; shower trays, shower enclosures, bath panels, special needs baths, etc.

Sensacryl Ultra can be produced in whites, pastels, bolds and marbles in a wide variety of sizes and thickness. Color matching and cut-to-size for specific requirements are available upon request. (see Table 2 for details).

Sensacryl Ultra acrylic sheet has been submitted to an approved outside laboratory for compliance to the ANSI-Z-124.1, and EN-263:1997 standards for plastic materials used in hot tubs and associated equipment.

Главная Информация			
UL YellowCard	E220737-229612		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Устойчивый к пятнам		
Используется	Аксессуары для ванной комнаты		
Рейтинг агентства	ANSI Z 124,1-1967 EN 263:1997 раздел 9		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.20 to 0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	90 to 92		ASTM D785
Твердость барколя	38 to 40		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2210	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	65.5 to 72.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0 to 7.0	%	ASTM D638
Flexural Strength	96.5 to 110	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	21 to 32	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	1.58	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	91.1	°C	ASTM D648

Температура плавления	170 to 190	°C
-----------------------	------------	----

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
------------------	----------------------	-----------------

Огнестойкость	НВ	UL 94
---------------	----	-------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

