

BCC Resins BC 8642

Polyurethane

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BCC Kwik Kast/Blue is a two component, fast setting polyurethane reproduction plastic. BC 8642 sets to a demoldable hardness within 30 minutes @ 77°F. Uses include; tracing models, core boxes, duplicating aids, patterns, prototypes, low temperature vacuum form tools, etc..

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение		
Внешний вид	Синий		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.69	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.080	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	46.2	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	66.2	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0		
Срок службы горшка (25°C)	4.0 to 6.0	min	
Терморегулирующая вязкость (24°C)	1900	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	30 to 45	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

