

Buna® EP T 2460

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), with ethylidene norbornene (ENB) as diene; amorphous; very low viscosity.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкая вязкость Аморфный | | |
| Формы | Сумка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.858 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Вязкость Mooney (ML 1+8, 100°C) | 27 - 39 | MU | ASTM D1646 |
| Ethylene Content | 58.0 - 66.0 | wt% | ASTM D3900 |
| Содержание этилидена норборнена (ENB) | 3.4 - 4.6 | wt% | ASTM D6047 |

Дополнительная информация

Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.5% Stabilizer: Non-staining Volatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.75 wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

