

## NPC PE LL0209AA

Linear Low Density Polyethylene

NPC Alliance Corporation

### Описание материалов:

LL0209AA is a linear low-density polyethylene copolymer with Butene-1 as the comonomer. It is suitable for general-purpose films, neat or in blends with LDPE. Films produced are tough with better tear resistance, high tensile strength and improved hot-tack properties.

#### APPLICATIONS

Shipping Sacks

Carrier and Garbage Bags

Consumer Packaging

Blending Partner of LDPE

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Бутене комномер
	Сополимер
	Хорошая прочность на разрыв
	Высокая прочность на растяжение
	Высокая прочность
Используется	Сумки
	Смешивание
	Пленка
	Сверхпрочные сумки
	Упаковка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.50		ISO 8295
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Tensile Stress			ISO 1184
MD : Yield, 38 µm	11.0	MPa	
TD : Yield, 38 µm	12.0	MPa	
MD : Break, 38 µm	40.0	MPa	
TD : Break, 38 µm	31.0	MPa	

Удлинение при растяжении				ISO 1184
MD : Break, 38 µm	650	%		
TD : Break, 38 µm	850	%		
Ударное падение Dart (38 µm)	160	g		ISO 6603-2
Elmendorf Tear Strength				ISO 6383-2
MD : 38 µm	2.4	N		
TD : 38 µm	6.0	N		
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>	
Пиковая температура плавления	122	°C		ASTM D2117
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>	
Блеск (45°, 38.0 µm)	50			ASTM D2457
Haze (38.0 µm)	12	%		ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

