

Karina IVORY PVC COMPOUND 75920-35/ 1-DY-AC (***)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND WITH HIGH OXYGEN INDEX AND LOW SMOKE RELEASE RECOMMENDED FOR CABLES TYPE CM AND CMR.

Главная Информация

Характеристики	Низкий уровень дыма
Используется	Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Слоновая кость

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.55 to 1.61	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.62 to 1.38		ME 12
Цвет b	2.43 to 5.43		ME 12
Color L	84.4 to 87.4		ME 12

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88 to 92		NBR 7456

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 15.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 250	%	IEC 60811-1-1

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 17.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 200	%	IEC 60811-1-2

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 42	%	NBR 6245

NOTE

1.	24 hr
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C
4.	24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

