

## S&E; Wire & Cable GA-1050-OR3-LF

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

Lead free, 105° C PVC insulating compound designed for SJEOO applications. Complies with RoHS requirements.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	SJEO		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	86		
Shore A, 3 sec	75 to 81		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	9.65	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	17.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе			UL Unspecified
60°C, 168 hr	-12	%	
136°C, 168 hr	-12	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе			UL Unspecified
60°C, 168 hr	9.0	%	
136°C, 168 hr	4.0	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости			ASTM D257
25°C <sup>1</sup>	2.0E+14	ohms-cm	
25°C <sup>2</sup>	5.0E+14	ohms-cm	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863
------------------	----	---	------------

## NOTE

1. Wet
2. Dry

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat