

Cellophane™ 335WSZB

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Vinyl Coated Barrier Films for Packaging Applications

White 2 side, VC/VA copolymer coated heat sealable, semi-permeable film

Literature reference: A370

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый		
	Сополимер		
	Термогерметичный		
	Содержание возобновляемых ресурсов		
	Полупроницаемый		
Используется	Пленка		
	Упаковка		
Внешний вид	Белый		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения ¹ (22 µm)	55.0 to 105	°C	
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 22 µm, 0.0% RH)	3.00	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (22 µm, 38°C, 90% RH)	370	g·mm/m ² /atm/24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	21.9	µm	Internal Method
Выход (21.9 µm)	29.9	m ² /kg	Internal Method

NOTE	
1.	0.5 sec dwell, 0.069 MN/m ²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

