

# FHR Polypropylene P4G2Z-026

Polypropylene Homopolymer

Flint Hills Resources, LP

## Описание материалов:

DESCRIPTION: Homopolymer

FEATURES: Low Water Carry-over. Produced without animal derived components or phthalates.

APPLICATIONS: Extrusion: Tape and Strapping

REGULATORY:

FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 1.1a.

UL Certified 94 HB

Drug Master File listed

USP Class VI certified

Главная Информация			
UL YellowCard	E336707-100613153		
Характеристики	Гомополимер		
	Перенос низкой воды		
	Нет животных производных компонентов		
Используется	Обвязка		
	Лента		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a		
	UL 94		
	USP класс VI		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.3	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	50	J/m	ASTM D256

Gardner Impact (23°C)	13.0	J	ASTM D5420
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	НВ		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat