

GATONE™ 5600PF

Polyetheretherketone

Solvay Specialities India Private Limited (SSIPL)

Описание материалов:

GATONE™5600PF is a polyetheretherketone (PEEK) material. This product is available in North America, Europe or Asia Pacific.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C, Injection Molded)	3500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C, Injection Molded)	90.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C, Injection Molded)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, Injection Molded)	3500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C, Injection Molded)	145	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	50	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	145	°C	DSC
Температура плавления	340	°C	DSC
Дополнительная информация			
Moisture Content, P/QA/I/043 Method: 0.2% Volatile Content, P/QA/I/306 Method: 0.5% Inherent Viscosity, ASTM D2857, of 0.5% (w/v) Solution, in 98% H2SO4, 25°C: 0.78 dl/gm Particle Size, P/QA/I/503 Method, 105 µ: 98%			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	170	°C	
Время сушки	3.0	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

