

BJB Polyurethane WC-748 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

WC-748 A/B is a two part, 55 Shore D clear polyurethane adhesive/coating system designed to repair cracks and scratches. WC-748 A/B is also used to bond dissimilar substrates and has excellent adhesion to plastic surfaces. It is particularly suited for bonding or clear coating a wide variety of porous, synthetic, or natural substrates, such as rigid or flexible foamed plastics, fabrics, wood or modeling board. WC-748 A/B will bond construction materials such as polystyrene insulation board, rigid polyurethane foam, ABS, PVC and Neoprene rubber.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая прочность Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Клеи		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Желтый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.117	g/cm ³	
Part B	1.037	g/cm ³	
Свободное время (25 °C)	16.0	hr	
Время работы (25 °C) ¹	30.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	1850		
Part A : 25°C	4150		
Part B : 25°C	800		
Время лечения (23 °C) ²	2.0 to 3.0	day	
T-Peel	7.0	kN/m	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	50 to 60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	370	%	ASTM D638
Флекторный модуль	324	MPa	ASTM D790

Flexural Strength	9.86	MPa	ASTM D790
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 93		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Volume: 100		
Срок годности	26	wk	

NOTE

1. 100g
Optimum physical properties are obtained by moderate post-curing WC-748 for 2 to 4 hours at 120 to 140°F (49 to 60°C) after tack free and dry to touch at ambient temperature cure.
- 2.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

