

ELASTOSIL® E 10

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Gaskets, Plastics and Rubber Processing

Gaskets, Mechanical and Plant Engineering

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Red		
Плотность			
--	1.10	g/cm ³	ISO 1183
--	1.11	g/cm ³	DIN 53479
Вязкость	8.0	Pa·s	Brookfield
Время отверждения	12	hr	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	10.0 to 15.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	25		DIN 53505
Прочность на растяжение	4.70	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	500	%	DIN 53504
Tear Strength	5.10	kN/m	ASTM D624B

NOTE

1. 50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

