

Fluoroplex COMP 401 - GMP

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

Описание материалов:

Fluoroplex COMP 401-GMP is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

| Главная Информация | |
|--------------------|---------------------------------|
| Добавка | Неуказанные добавки |
| Характеристики | Хорошая мобильность |
| Метод обработки | Спекание Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 3.12 - 3.18 | g/cm ³ | Internal method |
| Видимая плотность | 0.84 - 0.94 | g/cm ³ | Internal method |
| Распределение размеров частиц-D50 | 469.0 - 729.0 | µm | Internal method |
| Сжатие-Спекание | 1.0 - 2.0 | % | Internal method |
| Температура спекания-Максимум | 360 | °C | |
| Время потока-50 грамм | 1.0 - 3.0 | sec | Internal method |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore D) | 65 - 70 | | Internal method |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | 22.5 | MPa | Internal method |
| Удлинение при растяжении (Break) | 180 | % | Internal method |

| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Code: 010034202 | | | |

| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Температура формы | 21.0 - 25.0 | °C |
| Давление впрыска | 58.8 - 68.6 | MPa |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

