

## KEBAFLEX® S 45 A.01

Styrenic Thermoplastic Elastomer

BARLOG plastics GmbH

### Описание материалов:

TPE-S, Shore A45, translucent

Главная Информация			
Внешний вид	Полупрозрачный		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	TPE-S		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	1.2	%	
Flow	4.3	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	4.50	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	450	%	ISO 527-2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

