

Lion Idemitsu Composites PPS G142Z1

70% GlassMineral

Polyphenylene Sulfide

Lion Idemitsu Composites Co., Ltd.

Описание материалов:

Lion Idemitsu Composites PPS G142Z1 is a Polyphenylene Sulfide (PPS) product filled with 70% glass\mineral. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Conductive

Insulating

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное, 70% наполнитель по весу		
Характеристики	Электрически изолирующий Теплопроводящий		
Внешний вид	Черный		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> PPS-(GF MD)70 <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.00	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка ¹			ISO 294-4
Across Flow	0.30	%	
Flow	0.30	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	> 0.020	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			ISO 2039-2
M-Scale	94		
R-Scale	117		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	114	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	0.60	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	25600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	198	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	14	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	286	°C	ISO 75-2/A
CLTE			ISO 11359-2
Flow	1.1E-5	cm/cm/°C	

Transverse	2.0E-5	cm/cm/°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Электрическая прочность (1.00 mm)	25	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная	4.70		IEC 60250
Коэффициент рассеивания	1.5E-3		IEC 60250
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flowability ² (1.00 mm)	110	mm	Internal Method
NOTE			
1.	Internal Method		
2.	Thickness 1mm, Cylinder temperature 320°C, Injection pressure 100MPa, Mold temperature 135°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat