

Nylene® 615 NP

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylon 6 polymer designed for use in extrusion of tubing and film to be used in food packaging.

High melt strength for shape retention

Like most PA6, Nylene 615 NP has excellent grease resistance, toughness, and resistance to abrasion.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность расплава Хорошая прочность Устойчивость к смазке		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Трубка		
Метод обработки	Экструзия Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Номер вязкости	250	cm ³ /g	
Стресс-Выход (23°C)	34.8	m ² /kg	ASTM D638
Проницаемость кислорода-CC-мил/24 ч-атм (23°C)	3.1		
Elmendorf Tear Strength - TD (23°C)	21.2	kN/m	ASTM D789
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-TD	648	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-TD (Break)	68.9	MPa	ASTM D638
Растяжимое удлинение-TD (Break)	300	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	220	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

