

NYCOA Polyamide 7555 Nat

Polyamide 12

Nycoa (Nylon Corporation of America)

Описание материалов:

NYCOA 7555 Nat is a heat stabilized Nylon 12 alloy that offers outstanding toughness, flexibility, and impact strength. It has been specially formulated to give resistance to zinc chloride and other automotive fluids. The material offers high resistance to moisture absorption.

NYCOA 7555 Nat is suitable for extrusion of flexible tubing. It exhibits outstanding processability, chemical resistance, good heat stability and an excellent balance of mechanical properties. This grade is available with custom additive packages: UV stabilizer, flame retardant and/or custom colors. Typical applications include high performance automotive tubing; air brakes, fuel lines and lube lines and profile extrusion.

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Низкая гигроскопичность
	Хорошая ударопрочность
	Обрабатываемость, хорошая
	Хорошая гибкость
	Хорошая химическая стойкость
	Термическая стабильность
	Хорошая прочность
Используется	Фитинги для труб
	Применение в автомобильной области
	Топливная линия
	Профиль
Внешний вид	Доступные цвета
	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды	0.34	%	ASTM D570
			24 hr
			Saturation
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Удлинение при растяжении ² (Break)	600	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	460	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	20.0	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	No fracture		

Зубчатый изод Impact (6.35 mm)	850 J/m		ASTM D256
--------------------------------	---------	--	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	174 - 206	°C

Дополнительная информация

The value listed as Melting Point, was tested in accordance with ASTM D789. Tensile Elongation at Break, ASTM D638, 2 in/min: 600+%

NOTE

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	50 mm/min
4.	50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

