

Aegis® H55ZP

Polyamide 6

Honeywell

Описание материалов:

Aegis® H55ZP is an unterminated medium viscosity nylon 6 homopolymer well suited for mono and multifilament applications as well as carpet fiber.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер Средняя вязкость		
Используется	Мононити		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ASTM D1505
Moisture Content		%	ASTM D6869
Относительная вязкость-@ 96% SAV	2.72		
Вязкость-FAV	52.0 - 58.0		ASTM D789
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	220	°C	ASTM D3418
Дополнительная информация			
Extractable Content: <1.2% using test method SOP-702-307			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

