

PRL AH-GP3

Acetal (POM) Homopolymer

Polymer Resources Ltd.

Описание материалов:

PRL AH-GP3 is an Acetal (POM) Homopolymer product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

Flame Rated

RoHS Compliant

Heat Stabilizer

High Flow

Homopolymer

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Стабилизация тепла		
	Высокий поток		
	Гомополимер		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/1.05 kg)	24 to 26	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.8 to 2.2	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 3.18 mm	67.6	MPa	
Break, 3.18 mm	67.6	MPa	
Флекторный модуль (3.18 mm)	2830	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (3.18 mm)	94.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	64	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (3.18 mm)	22.6	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 3.18 mm	166	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm	110	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

Огнестойкость		UL 94
1.59 mm	HB	
3.18 mm	HB	

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	76.7 to 82.2	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Время сушки, максимум	8.0	hr
Задняя температура	193 to 204	°C
Средняя температура	196 to 207	°C
Передняя температура	199 to 210	°C
Температура обработки (расплава)	199 to 210	°C
Температура формы	79.4 to 98.9	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

