

Flontech® FT-STST50-6

50% волокна из нержавеющей стали

Polytetrafluoroethylene

Guarniflon S.p.A. - Flontech Division

Описание материалов:

50% stainless steel + 50% virgin PTFE

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Волокно из нержавеющей стали, 50% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Высокий поток | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 3.28 | g/cm ³ | ASTM D4894 |
| Видимая плотность | 1.12 | g/cm ³ | ASTM D4894 |
| Средний размер частиц | 760 | µm | Internal Method |
| Усадка-Диаметр | 1.4 | % | Internal Method |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла | 42 | | ASTM D785 |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 61 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение-Поперечный поток (1.00 mm) | 20.0 | MPa | ASTM D4894 |
| Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 1.00 mm) | 160 | % | ASTM D4894 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat