

## Hostacom G2 N02

20% стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

"Hostacom" G2 N02 is a 20% glass fiber reinforced PP homopolymer (coupled). It is a general pupose product for injection molding. It is not intended for medical, pharmaceutical or drinking water applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Высокая жесткость Высокая прочность Гомополимер Низкий поток Свариваемый		
Используется	Компоненты прибора Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/5.0 kg)	6.00	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант (23°C)	4500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	72.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	3.5	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Сектант <sup>1</sup> (23°C)	3800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Complete Break)	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/A
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	115	°C	ISO 75-2/A

## NOTE

1. 0.050 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

