

Sevrene® 3000-45A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene® 3000-45A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.09	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	45		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Wear Resistance ¹	Pass		
Запотевание ²			
38°C	88	%	
95°C	88	%	
Аризона выветривание ³	0.190 (Black)		SAE J1976
Устойчивость к выцветанию			
Exterior Xenon ⁴	0.660(Black)		SAE J1960
Interior Xenon ⁵	0.760(Black)		SAE J1885
Погода во Флориде ⁶	0.500(Black)		SAE J1976
Прочность на разрыв-(Потеря, после старения тепла)	-15	%	ISO 34
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ⁷ (Yield)	5.20	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении ⁸ (Break)	850	%	ISO 37
Tear Strength ⁹	19	kN/m	ISO 34-1
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Gardner Impact ¹⁰ (-30°C)	No Break		Internal Method
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение напряжения при растяжении (100°C, 1000 hr)	-3.0	%	ISO 1817
Изменение натяжения при разрыве (100°C, 1000 hr)	14	%	ISO 1817
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения	< 34	mm/min	ISO 3795
NOTE			
1.	LP463KB-06-01		

2.	LP463DB-12-01, 6 hrs
3.	2 years, Delta E
4.	2500 j/m ² , Delta E
5.	Delta E
6.	2 years, Delta E.
7.	500 mm/min
8.	500 mm/min
9.	Method Ba, Angle (Unnicked), 500 mm/min
10.	LP463DB-14-01

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

