

## Aurora PVC AP3000 Series

Rigid Polyvinyl Chloride

Aurora Plastics, Inc.

### Описание материалов:

A rigid PVC powder compound for the extrusion of a medium density foam.

Главная Информация			
Характеристики	Foamable Высокая жесткость Средняя плотность		
Используется	Пена		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.748 to 0.848	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (Saturation)	0.80	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (22°C)	1100	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 22°C)	17.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (22°C)	1280	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (22°C)	37.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (22°C)	21	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance <sup>1</sup> (22°C, Extruded at 370 to 380° F melt temperature)	8.01	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	65.6	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (22°C)	5.4E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	ASTM D635	
NOTE			
1.	Procedure B		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

