

## ARMAMID® PA NE 25-1AP

Polyamide 6

Poly Plastic

### Описание материалов:

ARMAMID® PA NE 25-1AP is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.58	g/cm <sup>3</sup>
Формовочная усадка	0.30 to 0.50	%
Поглощение воды		
23°C, 24 hr	0.80	%
Saturation, 23°C	6.0	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.5	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	130	MPa
Флекторный модуль (23°C)	8500	MPa
Флекторный стресс	185	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	34	kJ/m <sup>2</sup>
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	190	°C
Температура плавления	219	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности		
-- 1	1.0E+13	ohms
-- 2	1.0E+15	ohms
Сопротивление громкости		
-- 3	1.0E+15	ohms-cm
-- 4	1.0E+17	ohms-cm
Электрическая прочность		
-- 5	33 to 35	kV/mm
-- 6	22 to 26	kV/mm
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Температура зажигания провода свечения	960	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения

Burn Resistant Category (2.00 mm)	PX-0
Trekingostoykost (комплект)	10200 mm

#### NOTE

1.	Wet
2.	Dry
3.	Wet
4.	Dry
5.	Dry
6.	Wet

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

