

Supol HT143E

Минеральный

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

SUPOL HT143E is a mineral filled UV resistant polypropylene copolymer compound for injection moulding. Designed for automotive applications it is available in custom colours.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Сополимер		
	Хороший поток		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Высокая жесткость			
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	2300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	20	kJ/m ²	ISO 180/1A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

