

Spartech Polycom SC1F-4095

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech SC1F-4095 is a medium viscosity, flame retardant, ABS resin for injection molding. It is heat stabilized and lubricated for good processing characteristics, and it exhibits good impact and chemical resistance.

With the benefit of low moisture absorption, ABS can be used in a variety of environments. Being a very versatile product, SC1F-4095 can be used for industrial, transportation, sporting goods and electrical/electronic applications.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла Смазка Огнестойкий		
Характеристики	Низкая гигроскопичность Хорошая ударпрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошая химическая стойкость Термическая стабильность Термическая стабильность, хорошая Смазка Средняя вязкость Огнестойкий		
Используется	Электрическое/электронное применение Промышленное применение Применение в автомобильной области Спортивные товары		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.50	%	ASTM D955
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256		
Воспламеняемость		Номинальное значение		Метод испытания	
Огнестойкость (3.18 mm, NC)	V-0			UL 94	
Инъекция		Номинальное значение		Единица измерения	
Температура сушки	87.8			°C	
Время сушки	2.0 - 4.0			hr	
Задняя температура	179 - 204			°C	
Средняя температура	193 - 210			°C	
Передняя температура	204 - 221			°C	
Температура сопла	193 - 232			°C	
Температура обработки (расплава)	193 - 232			°C	
Температура формы	43.3 - 65.6			°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

