

Generic PTT

Polytrimethylene Terephthalate

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PTT

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка (23°C)	1.3 - 1.6	%	ISO 294-4
Воспламеняемость			
Индекс воспламеняемости провода свечения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс воспламеняемости провода свечения	650 - 750	°C	IEC 60695-2-12
Температура зажигания провода свечения	675 - 775	°C	IEC 60695-2-13
Иньекция			
Температура формы	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	95.0 - 105	°C	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PTT This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

