

Multi-Flex® TEA 4001-35

Thermoplastic Elastomer

Multibase, A Dow Corning Company

Описание материалов:

Multi-Flex® TEA 4001-35 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Food Contact Applications. Primary characteristic: good adhesion.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.928	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	60	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	41		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	5.31	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	910	%	ASTM D412
Tear Strength	24.5	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	65.6	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Задняя температура	171	°C	
Средняя температура	177	°C	
Передняя температура	182	°C	
Температура сопла	188	°C	
Температура обработки (расплава)	188	°C	
Температура формы	26.7 to 48.9	°C	
Скорость впрыска	Moderate		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

