

TPSiV™ 4200-60A

Thermoplastic Silicone Vulcanizate
Multibase, A Dow Corning Company

Описание материалов:

TPSiV™ 4200-60A is a Thermoplastic Silicone Vulcanizate (TPSiV) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of TPSiV™ 4200-60A include engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

- Wear Resistant
- Chemical Resistant
- Good Adhesion
- Scratch Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Прочный		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая химическая стойкость		
	Устойчивость к царапинам		
	Мягкий		
Используется	Инжекционный метод литья		
	Уплотнения		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/10.0 kg)	19	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.0 to 3.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	63		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	23.3	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	2.30	MPa	ISO 178
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles)	95.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.80	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	6.30	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ISO 37

Tear Strength	28	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 22 hr	20	%	
70°C, 22 hr	72	%	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	65.0 to 80.0	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Задняя температура	165 to 175	°C
Средняя температура	170 to 180	°C
Передняя температура	180 to 195	°C
Температура сопла	185 to 200	°C
Температура обработки (расплава)	195	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C
Скорость впрыска	Moderate-Fast	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

