

I. Stern PS 13WC

General Purpose Polystyrene

I. STERN & CO. INC.

Описание материалов:

Polystyrene PS 13WC - General Purpose Crystal Polystyrene

Features

Excellent Process Properties

Easy Flow

Applications

Displays

Toys, Cosmetics

Главная Информация			
Характеристики	Кристалл Общее назначение Хороший поток Хорошая технологичность		
Используется	Косметика Дисплеи Общее назначение Игрушки		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Номер файла UL	E220962		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	13	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	42.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3030	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	57.9	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	82.2	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	96.7	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.50 mm	HB		
3.00 mm	HB		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

