

Hifax TRC 790PHF 3004 BLK

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TRC 790PHF 3004 BLK high melt flow, high flexural modulus, mineral-filled, paintable thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a very good balance of properties and processability. It is typically used for automotive bumper fascia applications.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель	
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая	
	Распылитель	
	Высокая яркость	
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений	
	Применение в автомобильной области	
	Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	1.04	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	24	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	17.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	100	%
Флекторный модуль (23°C)	1500	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact		
-30°C	4.0	kJ/m ²
23°C	42	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	98.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

