

## InnoPlus HD6376EB

High Density Polyethylene

PTT Global Chemical Public Company Limited

### Описание материалов:

InnoPlus HD6376EB is black compounded high density polyethylene extrusion grade for cable jacket like fiber optic. This grade provide excellent UV and weathering resistance, abrasion resistance and low shrink back.

Material Specification : Black compounded InnoPlus HD6376EB meet the following requirement of

ASTM D1248 : Type III, Class C, Category 5, Grade J5

BS 6234 : Type H03C, TS2

Typical Application: Cable jackets

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (3%) 2 UV Stabilizer		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая стойкость к стиранию Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Низкая усадка		
Используется	Кабельный кожух		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class C, Cat. 5 класс J5 BS 6234 Тип H03 C, TS2 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность			ASTM D1505
Base Resin	0.952	g/cm <sup>3</sup>	
Black	0.962	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.060	g/10 min	
190°C/5.0 kg	0.30	g/10 min	
Экологическое сопротивление растрескиванию (25% Igepal, F50)	> 2000	hr	ASTM D1693B
Содержание черного углерода	2.5	%	ASTM D4218

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	63		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	22.6	MPa	
Break	32.4	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	785	MPa	ASTM D747
Флекторный модуль	981	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact <sup>1</sup>	390	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	122	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>
Температура плавления	129	°C	ASTM D2117
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>3</sup>	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	2.50		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	5.0E-3		ASTM D150
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Сопротивление трека	Pass		IEEE 1222
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	180 to 220	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	180 to 220	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	180 to 220	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	180 to 220	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	180 to 220	°C	
NOTE			
1.	Non break		
2.	Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)		
3.	DC 500V		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

