

APEX® 80128-Y

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX® 80128-Y is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of APEX® 80128-Y are:

RoHS Compliant

Sunlight Resistant

Typical application of APEX® 80128-Y: Wire & Cable

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Устойчивость к солнечному свету (720 часов) | | |
| Используется | Кабельный кожух Изоляция | | |
| Типы проводов | TW | | |
| Рейтинг агентства | UL 1063 UL 1581 UL 62 UL 83 UL QMTT2. E73402 | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Внешний вид | Непрозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.38 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 86 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 17.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 310 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура непрерывного использования | 75.0 | °C | ASTM D794 |
| Температура ломкости | -22.0 | °C | ASTM D746 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости | 3.2E+13 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая постоянная | | | ASTM D150 |

| 1 kHz | 5.01 | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 MHz | 3.35 | | |
| Коэффициент рассеивания | | | ASTM D150 |
| 1 kHz | 0.085 | | |
| 1 MHz | 0.069 | | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 24 | % | ASTM D2863 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

