

## Geon™ Vinyl Flexible R242BE

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R242BE is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion, extrusion, injection molding, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible R242BE include hose/tubing, construction applications and furniture.

Characteristics include:

Low Gloss

UV Stabilized

Главная Информация	
Добавка	Биоцид UV Stabilizer
Характеристики	Низкий блеск УФ-поглощение
Используется	Применение конструкции Мебель Шланг Профили Трубка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокструзия Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	13.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	350	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.9	°C	ASTM D746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	23	%	ASTM D2863
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	185 to 196	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	171 to 179	°C	
NOTE			
1.	Type IV, 510 mm/min		
2.	Type IV, 510 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat