

EMERGE™ PC 8310-22

Advanced Resin

Trinseo

Описание материалов:

EMERGE™ PC 8310-22 advanced resin is a transparent, ignition resistant PC resin that contains no chlorinated or brominated or phosphorous based additives. The resin is designed to meet the German norm DIN VDE-0472/Part 815 on halogens. This resin combines good mechanical and high heat properties and maintains excellent processability, it contains mould release agent. EMERGE™ PC 8310-22 has a UL 94 V-0 rating at 2.5 mm.

Applications:

Electrical

Enclosures

Display

Lighting

Главная Информация			
UL YellowCard	E206114-100728321	E213639-100338225	E54680-101960395
Добавка	Пресс-форма		
Характеристики	Бром бесплатно		
	Без хлора		
	Огнестойкий		
	Хорошая технологичность		
Используется	Высокая термостойкость		
	Электрическое/электронное применение		
	Корпуса		
Рейтинг агентства	Применение освещения		
Внешний вид	DIN VDE 0472 часть 815		
Формы	Прозрачный/прозрачный		
Физический			
Плотность	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	1.20	g/cm ³	ISO 1183/B
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	22	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.50 to 0.70	%	ISO 294-4
Механические			
Модуль растяжения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	2400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	60.0	MPa	
Break	70.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2

Yield	6.0	%	
Break	110	%	
Флекторный модуль	2350	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	95.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	60	kJ/m ²	ISO 180/A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Annealed	142	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	122	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, Annealed	139	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	147	°C	ISO 306/B50
Температура углубления мяча	> 125	°C	IEC 60335-1
CLTE-Поток	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	> 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	17	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная			IEC 60250
1 Hz	2.70		
50 Hz	2.70		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
1 Hz	1.0E-3		
50 Hz	1.0E-3		
Comparative Tracking Index (Solution A)	225	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость ¹			UL 94
1.50 mm	V-2		
2.50 mm	V-0		
Индекс воспламеняемости провода свечения ²			IEC 60695-2-12
1.00 mm	960	°C	
2.00 mm	960	°C	
3.00 mm	960	°C	
Температура зажигания провода свечения ³			IEC 60695-2-13
1.00 mm	800	°C	
2.00 mm	800	°C	

3.00 mm	800	°C	
Индекс кислорода ⁴	35	%	ISO 4589-2
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания ⁵	87.0 to 91.0	%	ASTM D1003
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	120	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	> 300	°C	
Температура формы	70.0 to 100	°C	

NOTE

1.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
2.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
3.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
4.	This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.
5.	standard tints

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat