

Axiall PVC 6300

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 6300 is a type I, Grade I rigid vinyl injection molding compound designed for fittings and parts of similar configuration where maximum tensile strength and/or chemical resistance is required. It has full NSF approval and is suitable for all types of water distribution systems, including pressure fittings.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
Используется	Аксессуары		
Рейтинг агентства	NSF не оценен		
Номер файла UL	E53006		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	12454-B		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3170	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	49.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2820	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	84.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, 6.35 mm	43	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	74.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	70.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	38	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Flow Ratio (Distance/Wall Thickness), Georgia Gulf Test Method, 390°F: 130

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

