

ELASTOSIL® R 502/75

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Safety Cables, Cable Industry

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Главная Информация	
Используется	Уплотнение Высокотемпературные приложения Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.29	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	72		DIN 53505
Прочность на растяжение	9.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	400	%	DIN 53504
Tear Strength	26.0	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	23	kV/mm	DIN IEC 243
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN IEC 93
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	0.014		DIN VDE 0303

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat