

SQUARE® SSR1533-50

Silicone

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Product Description

The product is conductive solid silicone rubber, catalyzed by peroxide, mixing ratio of parts A:B=100:1.5.

Key Features

Resistivity: <100ohm.cm

High elongation suitable for making sheet without crack

Low shrinkage, good rebound

Stable resistivity

Главная Информация			
Характеристики	Проводимость Низкое сжатие Увеличенная скорость растяжения		
Используется	Лист		
Внешний вид	Черный		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	55	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение ¹	6	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	8.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D412
Tear Strength ²	35.0	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	
Сопротивление громкости	50	ohms-cm	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 100		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.5		
Срок годности	100	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (170°C)	0.17	hr	
NOTE			
1.	C mould		
2.	B mould		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

