

Magnobond 3102

Эпоху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 3102 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Sealing Applications.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Moisture Resistant

Главная Информация			
UL YellowCard	E83708-251204		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошие электрические свойства		
	Влагостойкий		
Используется	Герметики		
Номер файла UL	E83708		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.24	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	88		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.54	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	5.0E+16	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.59 mm, WT, YL, BL)	V-0		UL 94
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		
Resin	Mix Ratio by Weight: 14, Mix Ratio by Volume: 9.3		
Срок службы горшка (25°C)	60 to 65	min	
Срок годности	26	wk	
Терморегулирующая вязкость	1600	cP	ASTM D2393

Время демолд

25°C	480 to 720	min
85°C	10 to 20	min
100°C	5.0 to 10	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat