

Chemraz 515

Polytetrafluoroethylene

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

This product is only available as a finished part, please contact Green, Tweed & Co. to discuss part availability, 215-216-9521.

Главная Информация			
Используется	Уплотнения		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	160	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% Strain	1.86	MPa	
100% Strain	5.17	MPa	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.4E+17	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	2.40		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	2.0E-3		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	95	%	ASTM D2863
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.320		ASTM D542

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

