SUSHENG
Import & Export Trading CO.,LTD.

www.russianpolymer.com Email: sales@su-jiao.com

ExxonMobil™ LLDPE LL 6301 Series Wire & Cable

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 6301 resin is C4 Ziegler-Natta linear low density polyethylene, which is recommended for various granulation purposes.

Главная Информация			
Добавка	LL 6301XR провод и кабель: тепловой стабилизатор LL 6301RQ провод и кабель: тепловой стабилизатор		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Электрический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сопротивление громкости	6.9E+16	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (60 Hz)	2.10		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (60 Hz)	2.0E-4		ASTM D150

Юридическое заявление

有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA,EU,HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系.本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat

Page 1