

Nipol® LX855EX1

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Acrylate latex

Characteristics

Harder than LX851 with good resistance to washing and dry cleaning. Extremely low formaldehyde.

Applications

Wet tissues, food tray mats, and ventilation filters.

Glass fibers.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Crosslinkable		
Используется	Фильтры		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Вязкость раствора	20	mPa·s	
РН	6.5		
Поверхностное натяжение	28	mN/m	
Общее количество твердых веществ	45	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	36.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

