

Sinvicomp SFW4500

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SFW4500 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for injection molding.
Typical application of Sinvicomp SFW4500: Consumer Goods

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Обувь | | |
| | Общее назначение | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.27 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield) | 17.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 300 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Термическая стабильность ³ (170°C) | > 30 | min | BS 2782 |
| NOTE | | | |
| 1. | 250 mm/min | | |
| 2. | 250 mm/min | | |
| 3. | Congo Red | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

