

## RTP 6091-70A NATURAL

Thermoplastic Vulcanizate

RTP Company

### Описание материалов:

PA-6 bondable - manufactured with Santoprene™ TPV technology

#### Главная Информация

UL YellowCard	E84658-101225410	E84658-101225417
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем	
Метод обработки	Литье под давлением	

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Moisture Content		%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	70		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)	2.69	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break, 3.20 mm)	4.59	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	330	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	19.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup>			ASTM D395B
70°C, 22 hr	47	%	ASTM D395B
125°C, 22 hr	66	%	ASTM D395B

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.10 mm)	HB	UL 94

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2	°C
Время сушки	4.0	hr
Температура обработки (расплава)	263 - 282	°C
Температура формы	35.0 - 71.1	°C

#### Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

#### NOTE

1.	Mouth die C, 510mm/min
2.	C mold, 500 mm/min
3.	Mouth die C, 500 mm/min
4.	C mould

5.

Type 2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

