

Innothane® FM-104

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

Описание материалов:

FM-104 is a flexible polyurethane foam formulated for meter-mix dispensing methods or drill mixing. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость Мягкий	
Используется	Пена	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Белый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Cured	0.0480 to 0.0800	g/cm ³
Hardener	1.04	g/cm ³
Base Resin	1.20	g/cm ³
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 100	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100 Mix Ratio by Weight: 50	
Resin	Mix Ratio by Volume: 43	
Время демолд	20 to 40	min
Время крема	14.5 to 19.5	sec
Время подъема	1.7 to 2.3	min
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость		
25°C ¹	0.075	Pa·s
25°C ²	0.85	Pa·s
25°C ³	1.7	Pa·s

Время отверждения (25°C)	1.7E+2	hr
--------------------------	--------	----

NOTE

- | | |
|----|----------|
| 1. | Resin |
| 2. | Mixed |
| 3. | Hardener |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat