

## Geon™ Vinyl Flexible R5160A

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R5160A is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion, extrusion, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible R5160A include hose/tubing and construction applications.

Главная Информация	
Добавка	Биоцид
Характеристики	Хорошая прочность расплава
Используется	Применение конструкции Шланг Профили Трубка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокстружия Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	60		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	10.0	MPa	
100% Strain	4.14	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	350	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	35.0	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-42.8	°C	ASTM D746

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	154 to 166	°C

NOTE	
1.	Type IV, 510 mm/min

- 
- |    |                     |
|----|---------------------|
| 2. | Type IV, 510 mm/min |
| 3. | Die C, 510 mm/min   |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

