

## S&E; Automotive XP44-11

Наполнитель

Polyvinyl Chloride + NBR

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

PVC weatherable, integral colored, filled, body side skin extrusion and injection molding compound.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Автомобильные Приложения
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	< 1.40	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	42 to 48		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 15.0	MPa	ISO 527-2/1/500
Растяжимое напряжение (Break)	> 250	%	ISO 527-2/1/500

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-30	°C	GM 9503P
Ускоренная продолжительность выветривания <sup>1</sup>	< 3.00		SAE J2527

NOTE	
1.	after 2000 kj/m <sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

