

## EVICOM™ GA3/842

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

### Описание материалов:

EVICOM™ GA3/842 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Europe for extrusion.

Important attributes of EVICOM™ GA3/842 are:

RoHS Compliant

Good Flexibility

Typical application of EVICOM™ GA3/842: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух Общее назначение		
Рейтинг агентства	BS 7655 2 ISO 6722 3		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm <sup>3</sup>	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	84		BS 2782 365B
BS Softness	30		BS 2782 365A
Удерживание растяжимого удлинения-7 дней (80°C)	99	%	BS EN 60811-1-1.2
Удержание прочности на растяжение-7 дней (80°C)	93	%	BS EN 60811-1-1.2
Холодный изгиб	-35	°C	BS 2782 151A
Холодная гибкость	-25	°C	BS 2782 150B
Сопротивление изоляции постоянн-K-value (23°C)	99	Mohms·km	
Потеря массы-7 дней (80°C)	0.200	mg/cm <sup>2</sup>	BS EN 60811-3-3.2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.8	MPa	BS EN 60811-1-1.1

Удлинение при растяжении (Break)	250	%	BS EN 60811-1-1.1
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопротивление громкости (23°C)	2.7E+13	ohms-cm	BS 2782 230A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

