

## **EPO-TEK® EK1000-1**

Epoxy; Epoxide

Epoxy Technology Inc.

## Описание материалов:

A single component, longer dry time version of EPO-TEK EK1000 designed for applications requiring longer working times. Formerly 113-24-1

Главная Информация			
Характеристики	Тиксотропный		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
	EC 2003/11/EC		
	EC 2006/122/EC		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Тип иона			
CI-	3	ppm	
K+	3	ppm	
Na+	3	ppm	
NH4+	3	ppm	
Размер частиц	< 45.0	μm	
Dry Time	< 7.0	day	
Температура разложения	372	°C	
Сила сдвига-> 10 кг(23 °C)	23.4	MPa	
Operating Temperature			
Continuous	-55 to 200	°C	
Intermittent	-55 to 300	°C	
Модуль хранения	4.20	GPa	
Тиксотропный индекс	3.70		
Weight Loss on Heating			
200°C	0.040	%	
250°C	0.15	%	
300°C	0.50	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура перехода стекла	103	°C	
CLTE-Поток			
1	4.1E-5	cm/cm/°C	



<sup>2</sup>	1.6E-4	cm/cm/°C
Теплопроводность		
3	12	W/m/K
4	22	W/m/K
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности (-40°C)	52	wk
Время доставки (200°C)	1.0	hr
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Silver	
Плотность	3.75	g/cm³
Вязкость <sup>5</sup> (23°C)	17	Pa·s
Время отверждения (150°C)	1.0	hr
Срок службы горшка	20000	min
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore D)	65	
Сопротивление громкости (23°C)	7.0E-5	ohms-cm
NOTE		
1.	Below Tg	
2.	Above Tg	
3.	150°C/1 Hour Cure	
4.	150°C/1 Hour+200°C/1 Hour Cure	
5.	10 rpm	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

