

## ALTECH® PC ECO 2020/146 FR GF20

20% стекловолокно

Polycarbonate

ALBIS PLASTIC GmbH

## Описание материалов:

ALTECH®PC ECO 2020/146 FR GF20 is a polycarbonate (PC) product that contains 20% glass fiber reinforced materials. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. Typical application areas are: architectural applications. Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

Flame Retardant

Impact modification

excellent release agent

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 20% наполнитель по весу			
Добавка	Модификатор удара			
	Огнестойкий			
Характеристики	Модификация удара			
	Хорошая производительность при потере			
	Огнестойкий			
Используется	Строительные материалы			
	Область архитектурного применения			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	1.20	g/cm³	ISO 1183	
Плавкий объем-расход (MVR)				
(300°C/1.2 kg)	17.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Флекторный модуль	5200	МРа	ISO 178	
Флекторный стресс	125	MPa	ISO 178	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Ударная прочность			ISO 179/1eA	
	6.0	kJ/m²	ISO 179/1eA	
-40°C	4.0	kJ/m²	ISO 179/1eA	



-20°C	5.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
	31	kJ/m²	ISO 179/1eU
-40°C	30	kJ/m²	ISO 179/1eU
-20°C	31	kJ/m²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa,			
Unannealed)	136	°C	ISO 75-2/A
Unannealed) Викат Температура размягчения	136	°C	ISO 75-2/A ISO 306/B50
·			
Викат Температура размягчения	143	°C	
Викат Температура размягчения  Инъекция	143	°C	
Викат Температура размягчения  Инъекция  Температура сушки-Осушитель	143 Номинальное значение	°C Единица измерения	
Викат Температура размягчения  Инъекция  Температура сушки-Осушитель сушилка	143  Номинальное значение  120	°C Единица измерения	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

