

En Chuan 6021ALC

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This resin is a non-wax and non-thixotropy resin, it contains transparent accelerator, is an excellent agent as a binder in the fabrication of artificial marble.

Главная Информация			
Характеристики	Средняя прозрачность		
Используется	Синтетический мрамор Клей		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя ¹	35	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3530	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	80.4	МПа	ASTM D790
Дополнительная информация			
Transparent Accelerator, Co-oc (Co 6%): .5%Hardener, МЕКРО (PO content, 55%): 1%			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	0.70 - 0.90	Pa·s	
Gel Time (25°C)	4.5 - 7.0	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	51.0	МПа	
NOTE			
1.	Barcol 934-1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

